



Rif. Prod. 33050-N03
Cat. di Sicurezza O2 FO SR
Range di Taglie 39 - 47
Peso (tg. 42) 430 g
Forma A
Calzata 10

Descrizione del modello Calzatura bassa, in pelle fiore idrorepellente, colore nero, con fodera in pelle, antistatica, antishock, antiscivolo

Plus 100% METAL FREE. Mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone

Impieghi consigliati Calzature per servizi e uniformi, uffici

Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua

MATERIALI / ACCESSORI

Calzatura completa	Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.
Tomaio	Sistema antishock Pelle fiore, idrorepellente, colore nero spessore 1,8/2,0 mm
Fodera	Feltrino, traspirante, colore grigio
Anteriore	spessore 1,2 mm
Fodera	Pelle, traspirante, resistente all'abrasione, colore coloniale
Posteriore	spessore 0,9 mm
Sottopiede	Antistatico, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento
Suola	poliuretano antistatico mono-densità, direttamente iniettata su tomaia colore nero, antiscivolo, resistente all'abrasione, agli idrocarburi e agli acidi deboli Coefficiente di aderenza del battistrada (Resistenza allo scivolamento)

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

Paragrafo EN ISO 20347:2022	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Descrizione
6.2.2.2	Resistenza elettrica			
	- in ambiente umido	MΩ	18	≥ 0.1
	- in ambiente secco	MΩ	85	≤ 1000
6.2.4	Assorbimento di energia nel tacco	J	29	≥ 20
5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> 6,4	≥ 0,8
	Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> 56,7	> 15
6.3.1	Assorbimento d'acqua		13%	≤ 30%
	Penetrazione d'acqua		0,0 g	≤ 0,2 g
5.5.4	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> 5	≥ 2
	Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> 41,9	≥ 20
5.5.4	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> 4,1	≥ 2
	Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> 35,7	≥ 20
5.7.4.1	Resistenza all'abrasione	cicli	> 400	≥ 400
5.8.4	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm ³	54	≤ 150
5.8.5	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	1,2	≤ 4
6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)	%	8,6	≤ 12
5.3.5.2	ceramica + soluzione detergente – punta (inclinazione 7°)		0,40	≥ 0,36
	ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)		0,42	≥ 0,31
6.2.10	SR : ceramica + glicerina – punta (inclinazione 7°)		0,25	≥ 0,22
	SR : ceramica + glicerina – tacco (inclinazione 7°)		0,26	≥ 0,19