

BUSOT - pantaloni

Descrizione

- ampie tasche anteriori
- elastico in vita
- tasche laterali chiuse da pattina, di cui una con taschino porta attrezzi
- inserto riflettente
- doppia tasca posteriore, di cui una chiusa con pattina
- taglio ergonomico di gambe e ginocchia
- tessuto ad elevata percezione elastica



VESTIBILITÀ SLIM

Vestibilità asciutta e gamba affusolata, senza dimenticare la comodità. Con i pantaloni Slim anche i più esigenti potranno sentirsi alla moda durante le ore lavorative.



Manutenzione

Lavare il capo ad una temperatura di max 40°C; Non candeggiare; asciugatura per mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa, programma di asciugatura a temperatura ridotta; asciugatura all'ombra; stiratura bassa temperatura (max 110°C); Non lavare a secco;



ATTENZIONE:
Non stirare sugli elementi reflex

Cod.prod.

V707-0-02 NAVY / NERO
V707-0-03 FANGO / NERO
V707-0-04 ANTRACITE / NERO
V707-0-05 NERO / NERO

Normative:

EN ISO 13688:2013/A1:2021



Taglie:

XS - 5XL (EU)

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo
Tessuto Base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	65% poliestere - 32% cotone - 3% elasthan
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	250±10% g/m ²
	CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.1	Restrizione di sostanze chimiche pericolose	CONFORME
			OEKO TEX® STANDARD 100 classe II

EN ISO 13688 :2013 4.2 (EN ISO 3071:2006)	Innocuità (valore pH)	OEKO TEX®	3.5 ≤pH≤ 9.5
EN ISO 13688 :2013 4.2 (EN 14362-1:2017)	Ricerca di ammine aromatiche e cancerogene nei coloranti azoici	Non rilevate OEKO TEX®	≤30 ppm
EN ISO 13688:2013 5.3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.2 (EN ISO 6630 / ISO 5077)	Stabilità dimensionale(40°C)	ordito: -2.6% trama: -1.7%	±3 % (CAM± 5%)
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.2 (ISO 105-C06)	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 40°C <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i> cotone poliestere	4-5 4-5 4	(CAM) ≥3
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.2 (ISO 105-D01)	Solidità del colore al lavaggio a secco <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i> cotone poliestere	4-5 4-5 4-5	(CAM) ≥3
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.2 (ISO 105-E04)	Solidità del colore al sudore <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i> cotone poliestere	Acido 4-5 4-5 4	Alcalino 4-5 4-5 4
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.2 (ISO 105-X12)	Solidità del colore allo sfregamento <i>Scarico (secco)</i>	4	(CAM) ≥3
EN ISO 105-X11	Solidità del colore alla stiratura a 110° C <i>Variazione di colore:</i> secco: umido:	4-5 4-5	1-5
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.2 (ISO 105-B02)	Solidità del colore alla luce <i>Variazione di colore:</i>	5	(CAM) ≥5
EN ISO 13934-1	Resistenza alla trazione	ordito: 2000 N trama: 700 N	
EN ISO 13937-2	Determinazione della forza di lacerazione	ordito: 63 N trama: 78 N	
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.2 (EN ISO 13937-1)	Determinazione della forza di lacerazione mediante il metodo del pendolo balistico (Elmendorf)	ordito:> 63 N trama: >63 N	(CAM) ≥12N

ISO 12947-2	Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale	>30000 cicli
ASTM D3107-07	Proprietà elastiche dei tessuti realizzati con filati elastici: Allungamento (1,8 kgf / 30 min.)	26,9%
	Recupero dell'allungamento	89.5%

Busot	CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.2 (EN ISO 13935-2)	Determinazione della forza massima di rottura delle cuciture con il metodo grab	ordito : 428 N trama : 510 N	(CAM) $\geq 100N$
--------------	---	---	---------------------------------	-------------------
